# A286 Barre (AMS 5732)

Smiths Advanced Metals

Revisione: SAM/scheda-tecnica/acciaio-inossidabile/a286-barre



Pagina: 1 di 1

### A286 Barra in acciaio inossidabile

Resistenza alla corrosione ad alta resistenza.

La barra in acciaio inossidabile A286 beneficia di una facile lavorabilità e formabilità.


A286 è una lega di acciaio inossidabile indurito per precipitazione austenitica a base di nichel-cromo. La lega è particolarmente adatta per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza alla corrosione. A286 mantiene la sua elevata resistenza a temperature elevate di 704 °C (1300 °F). Il materiale è prodotto mediante fusione a induzione sotto vuoto (VIM) o decarburazione dell'ossigeno sotto vuoto (VOD). La lega viene poi rifusa utilizzando processi di rifusione ad arco sotto vuoto o ad elettroscoria per completare il ciclo produttivo. A286 trova un uso tipico in applicazioni a bassa sollecitazione ad alte temperature e fornisce una buona resistenza alla corrosione e all'ossidazione.

## Durezza migliorata

A286 è facilmente lavorabile e formato e offre una maggiore durezza rispetto a molte leghe di acciaio inossidabile a base di nichel. Viene utilizzato nelle parti dei motori a reazione, negli ugelli di spinta e nei componenti delle turbine a gas.

### **Applicazioni**

- Parti di motori a reazione
- Ugelli di spinta
- Componenti per turbine a gas
- Fissaggio



# Gradi / Specifiche

- 1.4943, 1.4944, 1.498
- AMS 5731, AMS 5732, AMS 5737
- UNS S66286
- X4NiCrTi25-15, X4NiCrTi26-15, Z6NCT25

### Vantaggi del prodotto

- Elevata resistenza a temperature elevate
- Buona resistenza all'usura
- Superlega a base di ferro
- Facilmente lavorabile e modellabile

| Com | Composizione Chimica (peso, %) |      |       |       |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |     |  |
|-----|--------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|--|
|     | С                              | Mn   | Р     | S     | Si   | Cr    | Ni    | Мо   | Ti   | ٧    | Al   | В     | Со   | Cu   | Fe  |  |
| Min |                                |      |       |       |      | 13.50 | 24.00 | 1.00 | 1.90 | 0.10 |      | 0.003 |      |      | Bal |  |
| Max | 0.08                           | 2.00 | 0.025 | 0.025 | 1.00 | 16.00 | 27.00 | 1.50 | 2.35 | 0.50 | 0.35 | 0.010 | 1.00 | 1.50 |     |  |

Secondo AMS 5732



#### Elaborazione

Inoltre, elaboriamo internamente le vostre barre A286 presso il nostro magazzino centrale di Biggleswade.

www.**smithsadvanced**.com

info@smithsadvanced.com



Stratton Business Park, London Road, Biggleswade, Bedfordshire SG18 8QB

Tel: +44 (0) 1767 604710





1930